



BANDE BUTYL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Couleur	Gris (côté adhésif), couleur plomb (arrière)
Température d'application	+5°C - +35°C
Étanchéité à l'eau (EN1928)	Réussi
Étanchéité après vieillissement (EN1928 + EN1847)	Réussi
Résistance aux chocs (EN12691)	≥ 300 mm
Résistance à la déchirure longitudinale / transversale (EN12310-2)	≥ 30 N
Résistance à la diffusion de vapeur (EN1931)	≥ 230 000 μ
Résistance à la traction longitudinale / transversale (EN12311-2)	≥ 2 N/mm ²
Allongement à la rupture longitudinal / transversal (EN12311-2)	≥ 10 %
Classe de réaction au feu (EN11925-2 + EN13501-1)	E
Adhérence en boucle (N) (ASTM D6196)	≥ 33 N
Résistance au pelage 180° (ASTM D3330)	≥ 11 N/10 mm
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec et bien ventilé à une température de max. +30°C. Le stockage supérieur à +40°C peut résulter à un film protecteur difficilement amovible.	Max. 24 mois
Résistance à la température	-20°C - +80°C