SILICONI COMMERCIALE SPA
Via francia 4
36053 Gambellara (VINCENZA)
ITALY
Tel +39 0444.649766
info@siliconi.it
www.siliconi.it

SILICONI

FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

ZINCONSIL 430

AEROSOL BASE ZINC POUR LA GALVANISATION A FROID

CARACTERISTIQUES :

Base :	Zinc pur 98% sur support synthétique
Pureté du pigment :	>98%
Propulseur :	Hydrocarbure dénaturé et sans odeur
Apparence :	Couleur gris clair
Epaisseur du film sec :	20 à 40um (recouvrement croisé)
Pouvoir de recouvrement :	haut
Capacité de recouvrement :	environ 120ml/m2
Résistance à la température :	-50℃ à +250℃ (La po udre métallique résiste jusqu'à 700℃)
Temps de séchage :	5 à 10 minutes. Séchage rapide, ne goutte pas.
Conductivité électrique :	haute
Résistance à l'abrasion :	Très haute
Coupe croisée :	DIN 53151- ISO 2409 = GTO/GT1
Résistance à l'oxydation :	Très bonne résistance à la corrosion

PROPRIETES :

- Ne contient pas de solvants chlorés,
- Contenu haut en zinc,
- Séchage rapide,
- Ne goutte pas,
- Grand pouvoir de couverture,
- Grande résistance à la corrosion,
- Bonne résistance aux agents atmosphériques, lavant, oxydants.
- Couleur identique à la galvanisation,
- Protection durable
- L'aérosol est muni d'un diffuseur anti-gouttes, son utilisation ne provoque pas de tâches.

DESCRIPTION :

ZINCONSIL 430 est utilisé pour la galvanisation à froid sur tous les métaux. Aérosol d'un contenu élevé en zinc utilisé particulièrement pour les retouches en soudure, pour restaurer ou galvaniser des pièces de métal, pour galvaniser et protéger les boulons exposés aux intempéries durant de longues périodes, pour restaurer les grilles, portes, pièces métalliques, container et structure en métal.
ZINCOSIL 430 est également un bon protecteur contre la corrosion des agents atmosphériques, salins et de l'humidité.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant l'usage pendant ne minute jusqu'à ce que la bille à l'intérieur circule librement.
Même durant l'application, agiter régulièrement le produit pour qu'il reste homogène. Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter Vaporisez à une distance d'environ 25 cm.
Après utilisation renverser l'aérosol et vaporiser le produit quelques secondes pour éviter l'obstruction de la valve.

PRODUIT :

Aérosol 400 ou 500 ml, boite en carton de 12 pièces.

PRODUCTION DEPUIS 1957

Toutes les informations fournies dans cette fiche sont transmises de bonne foi et basées sur les connaissances telles qu'à la date du présent document Aucun élément, ci-inclus, ne pourra être considéré comme garantie directement ou indirectement.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de déterminer les conditions d'applications par rapport aux informations transmises ou l'adéquation d'un quelconque produit à une application ou une utilisation particulière du produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les réglementations sanitaires, de sécurité ou environnementales en vigueur.
La seule responsabilité de SILICONI est que les produits correspondent aux spécifications commerciales annoncées. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommage dus à un emploi incorrect du produit.